

**ТЕХНИЧЕСКА КАРТА**

май 2009

АЛКИДЕН ГРУНД**Номер на продукта:**

ВС 200

Описание:

1К грунд на алкидна основа, произвежда се в цвят-бял, сив и кафяв.

Предназначение: антикорозионно покритие, върху което могат да се нанасят алкидни или нитроцелулозни бои и лакове.

Повърхности, подходящи за нанасяне: повърхности от черни метали

Приложение: преди употреба продуктът се разбърква добре.

Разреждане:

- с разредител SYNT BC 020 до 10% за нанасяне с четка;
- с разредител SYNT BC 020 до 15% за нанасяне с пистолет;



15 ч/20°C
30 мин/105°C

Теоретичен разход: 0.750 л/7-8 м².

Почистване на оборудването: с разредител Кореселин ВС 015.

Технически данни:

Външен вид на грунда след разбъркване	хомогенна, течлива маса
Външен вид и на филма	по еталон
Относителна плътност, g/cm ³ при 20°C	1.30-1.38
Време за изсъхване до степен V	
не повече от	
при 20±2°C в h	15
при 100-105°C в min	30

Съхранение:

24 месеца



5-35°C

VOS информация: и) Еднокомпонентни продукти за покрития ППОР 500/500

Максималното съдържание на ЛОС за този продукт (кат.А/и) е 500 g/l

Здраве и безопасност:

За информация, касаеща нормите за здраве и безопасност вижте листа за безопасност на продукта.