

**ТЕХНИЧЕСКА КАРТА**

май 2009

**АВТО ГРУНД**

**Номер на продукта:**  
ВС 210

**Описание:**  
1К грунд на алкидна основа, цвят сив

**Предназначение:** антикорозионно покритие, върху което могат да се нанасят алкидни и нитроцелулозни бои или лакове.

**Повърхности, подходящи за нанасяне:** повърхности от черни метали.

**Приложение:** преди употреба продуктът се разбърква добре.

**Разреждане:**

- с разредител КОРЕСЕЛИН ВС 015 до 10% за нанасяне с четка;
- с разредител КОРЕСЕЛИН ВС 015 до 25% за нанасяне с пистолет;



1.5-1.8 мм 10 мин/20°C  
3-4 бара  
1 слой  
40-60 микр



30 мин/20°C

**Теоретичен разход:** 0.750 л/5-6 м<sup>2</sup>/50 микр.

**Почистване на оборудването:** с разредител Кореселин ВС 015.

**Технически данни:**

Външен вид на грунда след разбъркване	хомогенна, течлива маса
Външен вид и на филма	по еталон
Относителна плътност, g/cm <sup>3</sup> при 20°C	1.35-1.37
Време за изсъхване до степен V при 20±2°C в min не повече от	30

**Съхранение :**



12 месеца



5-35°C

**VOS информация: и) Еднокомпонентни продукти за покрития ППОР 500/500**

Максималното съдържание на ЛОС за този продукт (кат.А/и) е 500 g/l

**Здраве и безопасност :**

Този продукт е предназначен само за професионална употреба.

За информация, касаеща нормите за здраве и безопасност вижте листа за безопасност на продукта.