



ТЕХНИЧЕСКА КАРТА

ДЕКЕМВРИ 2009

БАЗИСЕН МЕТАЛИК

Номер на продукта:

BC 90

Описание:

Базисен металик готови цветовете по каталог.

Предназначение: за репарация и цялостно боядисване на автомобили и други транспортни средства.

Повърхности, подходящи за нанасяне: стари лаковобояджийски покрития, почистени, обезмаслени с антисиликон BC 040 и шлайфани; повърхности, защитени с 2K акрилатен грунд 3+1 BC 230, 4+1 BC 240, или 5+1 BC 250.

Приложение: преди употреба продуктът се разбърква добре.

Смесване: базисен металик BC 90 се смесва с разредител за металик BC 091 в съотношение 1:1.

	DIN 4/20°C/15-17 сек
	1.3-1.5 мм/ 3-5 бара HVLP пистолет 1.3-1.5 мм дюза/2 бара
	2-3 слоя =15-20 микр/сух филм/
	5-10 мин/20°C - между слоевете, 10-30 мин/20°C - преди нанасяне на лака, но не повече от 24 часа
	2K акрилен лак BC 51 MS; BC 55 MS; BC 60 HS; BC 65 HS; BC 67 VHS; BC 69 UHS

Теоретичен разход: 1 л/14-15 м² при препоръчаната дебелина на покритието.

Забележка: при по-непокривните металици/напр.космос 665/, за да се реализира този разход е необходимо да се нанесе черна подложка.

Почистване на оборудването: с разредител Кореселин BC 015.

Технически данни:

Външен вид на металика след разбъркване хомогенна, течлива маса
Външен вид и на филма равен по еталон

Относителна плътност, g/cm^3 при 20°C	0.9 - 1.2
Време за изсъхване до степен IV в min при $20\pm 2^\circ\text{C}$ не повече от	30

Съхранение :



24 месеца



5-35°C



Здраве и безопасност :

Този продукт е предназначен само за професионална употреба.

За информация, касаеща нормите за здраве и безопасност вижте листа за безопасност на продукта.