



ТЕХНИЧЕСКА КАРТА

НОЕМВРИ 2009

2К АКРИЛАТЕН ГРУНД-ФИЛЕР 3+1

Номер на продукта:
BC 230

Предназначение:

За частичен и пълен ремонт. Притежава отлични запълващи качества.

Повърхности, подходящи за нанасяне:

Стоманени повърхности, стари лаковобояджийски покрития, полиестерни китове, цветни метали, пластмаси и изключение на PE и PETF.

Подготовка на повърхностите:



Почистване:

С антисиликон BC 040






Приложение:

Преди употреба продуктът се разбърква добре.

Смесване:

2К акрилатен грунд-филер BC 230 се смесва с втвърдител BC 330 в съотношение 3:1. При необходимост се разрежда с разредител BC 030N до 5-10%.

	DIN 4/20°C/18-22 сек
	1 час
	1.5-1.8 мм 3-4 бара

	3 слоя = 100-120 микр/сух филм/. 1 слой - рехав 2 и 3 слой плътни
	10-15 мин/20°C между слоевете
	3 ч/20°C 30 мин/60°C
	P 340-400
	P 600-1000

Почистване на оборудването:

С разреждател Кореселин ВС 015.

Технически данни:

Външен вид на грунда след разбъркване	хомогенна, гъста, течлива маса
Външен вид на филма	равен, без мехури, дупки и пукнатини
Относителна плътност, g/cm ³ при 20°C	1.48 - 1.55
Време за изсъхване до степен V в h при 20±2°C не повече от	3
при 60±2°C до степен IV в min	30

Съхранение:



24 месеца



5-35°C



VOS информация: в) Грунд-шприц кит и универсален грунд за метал 540/540

Максималното съдържание на ЛОС за този продукт (кат.Б/в) е 540 g/l

Здраве и безопасност:

Този продукт е предназначен само за професионална употреба. За информация, касаеща нормите за здраве и безопасност вижте листа за безопасност на продукта.