

**ТЕХНИЧЕСКА КАРТА**

ЯНУАРИ 2009

**СИЛИКОНОВА ФАСАДНА БОЯ "АЛКИДЕМ"****Описание:**

Фасадна боя с отлична покривност, добра разливност, устойчивост на светлина и атмосферни влияния, предназначена за външно боядисване. Не пропуска влага отвън навътре, дава възможност на стената да диша.

**Повърхности, подходящи за нанасяне:** здрави покрития от стара фасадна боя; циментови и вароциментови мазилки, бетон.

**Подготовка на основата:**

- **при нови повърхности**-задължително грундиране с Акрилатен грунд за дисперсионни бои "ALKYDEM"
- **при вече боядисани повърхности**-при пребоядисване на покрития от стара фасадна боя не е необходима подготовка освен измиване от прах;

**Нанасяне:** преди употреба продуктът се разбърква добре.

Върху предварително подготвената основа се нанасят с валик, четка или пистолет 2-3 слоя фасадна боя, като всеки следващ слой се нанася върху напълно изсъхнал предшестваш. Работи се при температури над 5°C. Разреждане до 15% с вода.

**Теоретичен разход:** 150-180 гр/м<sup>2</sup> за един слой при добре подготвена основа.

**Почистване на оборудването:** с вода.

**Технически данни:**

Външен вид на боята след разбъркване	хомогенна, тиксотропна маса
Външен вид и на филма	равен, матов
Относителна плътност, g/cm <sup>3</sup> при 20°C	1.5
Време за изсъхване до степен V при 20±2°C в h, не повече от	5
pH-стойност, не по-малко от	8
Разтворимост във вода	смесва се във всяко съотношение

**Съхранение:** да се съхранява при температури над 5°C, да се пази от замръзване.



12 месеца

**VOS информация:** в) Продукти за покрития на външни стени на минерална основа-предназначени за прилагане на външни стени, зидария, тухли или мазилка ППВО 40/40

Максималното съдържание на ЛОС за този продукт (кат.А/в) е 40 g/l

**Здраве и безопасност:** продуктът не е опасен за здравето. За повече информация, касаеща нормите за здраве и безопасност вижте листа за безопасност на продукта.